

Alkalmazási kör:	<b>szegélylécek MDF-ből készülve papírfóliával borítva</b>
------------------	--

Specifikáció-paraméter	Referencia érték
Anyaghordozó	MDF
Nedvességtartalom leszállításkor	4-12% (mérési referencia érték: 6%)
Tolerancia a hosszra	+/- 15mm
Dimenzió tolerancia < 15mm	+/-0,8mm
Dimenzió tolerancia ≥ 15mm	+/- 5,4% konkrét profil keresztmetszete
Hajlás	h: max. 10mm/m;
Csavarodás	h ≤ 10 mm/m:
MDF-nyers sűrűség	600 – 740 kg / m <sup>3</sup> , a profil formájától függően
Transzverzális húzószilárdság	≥ 0,45 N/mm <sup>2</sup> (EN 319 szabvány szerint)
Csavaodási merevség	≥ 18 N/mm <sup>2</sup> (EN 310 szabvány szerint)
Rugalmassági modulus	≥ 2.200 N/mm <sup>2</sup> (EN 310 szabvány szerint)
Nedvesség felszívási érték 24h	< 15 % (EN 317 szabvány szerint)
Papír fólia	Melamin/urearesin-impregnált cellulóz dekor papír, külső lakkréteggel. Fényállóság: Wollskála 7 kék Fényesség: 8-20 egységet 60°-os mérési szögből Kopásállóság: ≥ 250 U EN13329 szabvány szerint CS10/500g csiszoló koronggal
Szegélyléc maszkolása	A szegélyléc maszkolásához csak standard maszkoló szalag használható ami átlagos festési munkáknál. A maszkoló szalagot legkésőbb 24 órán belül el kell távolítani
Hőtorzulási ellenállás	≥ 70°C / 1 óra
Megmunkált felület	Látható felület: profil kitüremkedések nem engedélyezettek
Tárolás	Állítva vagy fektetve, közvetlen napfénytől és nedvességtől véde tárolandó, Ideális klíma: 18°C/55-70% relatív páratartalom
Csomagolás	Referencia érték
A szegélyléc jelölései	Nyomatva vagy címkézve cikkszámval, vonalkóddal, méretekkel, és/vagy személyre szabottan
Kötözés	3 x összekötözött sztreccs fólia vagy nyitottan kötött sztreccs fólia

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmények(ek) a 305/2011/EU rendeletet módosító 574/2014/EU-nak megfelelően. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**Bau Dekor Kft.**

  
Bau Dekor Kft.  
2142 Nagytarcsa Felső Ipari krt. 5.C.  
Adószám: 23-15751-2-13  
Bsz: 12011739-H1222017-0100005